



Caparol Extra

- vnútorná disperzná farba bez obsahu rozpúšťadiel
- trieda oderu za mokra 3 podľa normy STN EN 13300

Popis výrobu

Účel použitia:

Na všetky bežné plochy stien a stropov vo vnútorných miestnostiach u novostavieb i v reštaurátorskom sektore.

Vlastnosti:

- riediteľná vodou, ekologická a s minimálnym zápachom
- vysoká krycia schopnosť
- priľnavá
- hodnota $s_d < 0,1$ m

Charakteristické údaje podľa normy DIN EN 13 300:

oder za mokra:

trieda 3

kontrastný pomer:

krycia schopnosť triedy 1 pri výdatnosti 5 m²/l, príp. 120 ml/m²

lesk:

matný

maximálna zrnitosť:

jemná (< 100 μm)

Hustota:

cca 1,55 g/cm³

Pojivová báza:

disperzia syntetickej živice

Lesk:

matný

Veľkosť balenia:

2 kg, 7kg, a 25 kg

Farebný odtieň:

Biely ako skladový tovar. Tónovaný tovar na objednávku.

Skladovanie:

V chladnom a nemrazivom prostredí. Skladovacia

stabilita v originálnych uzavretých nádobách 12 mesiacov.

Spracovanie

Nanášanie náteru:

Základný náter: Farba Caparol Extra, riedená max. 20 % vody.

Finálny náter: Farba Caparol Extra, riedená max. 10 % vody.

Postup nanášania:

Natieraním, valčekom alebo striekaním.

Nanášanie prístrojom airless:

uhol nástreku: 50°

tryska: 0,021 palca

tlak: 150 barov

Minimálna teplota pri spracovaní:

(Teplota okolitého vzduchu, materiálu a podkladu pri spracovaní):

Nespracovávajúte pri teplote pod +5°C.

Riedenie:

čistou vodou (max. 20 %).

Spotreba:

Cca 300 g/m² na základný a krycí náter na hladkom podklade (smerná hodnota bez záruky, presnú spotrebu stanovte na skúšobnej ploche).

Doba vysychania:

Pri +20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % bude farba vyschnutá na povrchu a schopná ďalšieho náteru za 4 - 6 hodín. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti

vzduchu sa doba vysychania predlžuje.

Čistenie pracovného náradia:

Ihneď po použití vodou.

Pozor: Aby bolo možné dosiahnuť špeciálnych vlastností tohto výrobku, nesmie sa miešať s inými výrobkami. Aby sa zabránilo značeniu jednotlivých ťahov, spracovávajúte farbou naraz, pokiaľ je mokrá.

Vhodné podklady

Podklady musia byť zbavené nečistôt i odpudzujúcich častíc a suché.

Vápenocementové a cementové omietky:

Pevné normálne nasiakavé omietky natierajte bez predchádzajúceho ošetrenia.

Na hrubé porézne nasiakavé omietky, uvoľňujúce piesok, použite základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF, alebo Caparol Penetrácia pod disperznú farbu.

Sadrové omietky:

Základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF, Caparol Penetrácia pod disperznú farbu alebo Caparol Haftgrund. Sadrové omietky so zliatou vrstvou vopred obrúste a očistite od prachu.

Sadrové dosky:

Na nasiakavé dosky naneste základný náter

prípravkom Caparol Tiefgrund LF, Caparol Penetrace pod disperzné farby alebo Caparol Haftgrund.

Sadrokartónové dosky:

Výstupky na povrchu tmelu obrúste. Prevedte základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF, Caparol Penetrácia pod disperzné farby alebo Caparol Haftgrund.

Betón:

Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látky, uvoľňujúce prach a piesok.

Pórobetón:

Základný náter prípravkom Capaplex, zriedeným vodou v pomere 1 : 3.

Drevo a drevené materiály:

Natrite vodorozpustnými ekologickými lakmi Capacryl alebo lazúrami Capadur.

Nosné nátery:

Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo. Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsnite. Použite základný náter prípravkom Caparol Haftgrund.

Nenosné nátery:

Nenosné nátery lakom, disperznými farbami alebo vrstvy omietok na báze umelej živice a minerálne nátery odstráňte.

Nátery glejovými farbami:

Dôkladne umyte. Použite základný náter prípravkom Caparol Haftgrund.

Nenatreté hrubé vláknité tapety, papierové tapety s reliéfom alebo lisovaným vzorom:

Natierajte bez predchádzajúceho ošetrovania.

Nedržiace tapety:

Odstráňte bezo zvyšku. Lepidlo a zvyšky makulatúry umyte.

Plochy napadnuté plesňou:

Napadnutie plesňami odstráňte. Plochy natrite prípravkom Capatox, a nechajte dostatočne vyschnúť. Po vyschnutí natrite farbou Indeko-W (zistíte príčiny napadnutia plesňami a odstráňte ich).

Plochy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí, oleja alebo tuku:

Opatrite izolujúcim základným náterom prípravkom Caparol Filtergrund. Na silno znečistených plochách prevedte finálny náter prípravkom Caparol IsoDeck.

Malé defektné miesta:

Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte tmelom Caparol Akkord podľa predpisu na spracovanie, prípadne prevedte dodatočne základný náter.

Inštrukcie:

Bezpečnostné upozornenia:

Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Likvidácia:

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Trieda nebezpečných látok podľa VbF (vyhlášky o horľavých kvapalinách): neuvádza sa

Obsah VOC:

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC.

ADR/RID: neuvádza sa

Určené len na priemyselné spracovanie!

Technické poradenstvo:

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné stredisko:

tel. 00421 255566440
fax. 00421 255566435
e-mail: info@caparol.sk

Technická informácia - vydanie: január 2014

Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich skúseností. S ohľadom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci alebo užívateľ nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k plánovanému účelu použitia za daných podmienok v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť.