

Alpina Forte

Vysoce jakostní malířská barva pro interiér

- výtečná krycí schopnost při jedné vrstvě ▪ zářivě bílá ▪ matný moderní vzhled
- odolná oděru a omyvatelná ▪ snadná aplikace ▪ paropropustná ▪

Použití a vlastnosti

Disperzní interiérová barva pro renovační a nové nátěry stěn a stropů, panelů, sádkartonových desek a strukturálních tapet všech typů bytových a průmyslových prostor s požadavky na zvýšenou odolnost proti oděru, omyvatelnost nátěru a vysokou bělost a výborný estetický vzhled.

Vodou ředitelná, bez zápachu. Omyvatelná podle EN 13300, nepodléhá žloutnutí.

Podklad: Zdivo, omítky, beton, sádkartonové desky, stropní panely, umakartové stěny, vláknité nebo strukturované tapety a staré nátěry disperzní barvou.

Pojivo, kód výrobku: akrylátová pryskyřice podle DIN 55 945, barvy a laky M-DF01

Barevný odstín a stupeň lesku: bílý, vzhled matný podle DIN 57 778

Tónování: pomocí tónovacích barev pro disperzní barvy Alpina System-Color a Alpina ColorStick

Vhodné podklady a jejich příprava

Podklad musí být suchý, zbaven nečistot a odpuzujících látek.

Minerální omítky: Pevné, normálně nasákové omítky natírejte bez předchozí úpravy. Hrubě porézní nasákové omítky opatřete základním penetračním nátěrem Alpina penetrace. Hotové omítky s hladkým povrchem obsahující sádku obruste, zbavte prachu a natřete penetračním přípravkem s obsahem rozpouštědel.

Sádkartonové desky: Výstupky na povrchu tmelu obruste a opatřete základním nátěrem Alpina penetrace.

Zdivo z vápenopískových cihel, pohledové cihelné zdivo a slabě nasákové omítky: Natírejte bez předchozích úprav.

Umakartové bytové stěny: Odstranit případný starý nátěr oškrábáním, důkladně odmastit slabým roztokem čpavkové vody. Jemně zdrsňit smirkovým papírem a důkladně zbavit prachu. Pro nátěr použít malířský válec s kratším chlupem (menší struktura barvy), barvu naředit přídatkem 5% vody (0,5 l na 10 litrů barvy) a proést jeden až dva křížové nátěry.

Slabě držící nátěry: Slabě přilnavé staré nátěry nebo vrstvy omítek odstraňte mechanicky oškrábáním, okartáčováním nebo obroušením a důkladně zbavte prachu.

Staré nátěry hlinkovou barvou: Odstraňte mechanicky oškrábáním za mokra nebo omytím houbou. Zbytky původní malby ze stěn vymyjte pomocí štětky a mýdlové vody nebo vody s malým přídatkem saponátu a stěnu nechejte důkladně vyschnout. Poté opatřete základním nátěrem Alpina penetrace.

Nově natřené hrubé vláknité tapety, papírové tapety s reliéfem nebo lisovaným vzorem: Natírejte bez předchozích úprav. Nedržící tapety odstraňte beze zbytku. Lepidlo a zbytky makulatury omyjte. Naneste základní nátěr přípravkem Alpina penetrace.

Plochy napadené plísní: Místa s plísní napusťte přípravkem Alpina Odstaňovač plísní. Napadení plísněmi odstraňte okartáčováním a omytím a nechejte dostatečně vyschnout. Doporučuje se zjistit příčiny napadení plísněmi a pokud možno je odstranit.

Plochy se skvrnami od nikotinu: Silnější znečištění na hladkých plochách omyjte. Na hrubých podkladech vyčistěte kartáčem za sucha. Opatřete základním nátěrem přípravkem pro překrytí nikotinových skvrn.

Malé poškozené plochy, praskliny, spáry: Vyplňte vhodnou maltou nebo akrylátovým tmelem a proveďte základní nátěr přípravkem Alpina penetrace.

Doporučený pracovní postup

Barvu naředte přidavkem maximálně 5% vody (0,5 l na 10 litrů barvy).
Na kontrastních a silně nebo různě nasákavých plochách proveďte základní nátěr barvou Alpina Forte zředěnou maximálně 10% vody (1 l na 10 litrů barvy).

Nejdříve natřete kouty, rohy a jiná nedostupná místa malířskou štětkou/štětce. Plochy natřete rovnoměrně dostatečným množstvím barvy. Proveďte jeden až dva křížové nátěry malířským válečkem.

Aplikace: malířským válečkem pro disperzní barvy, štětkou nebo stříkáním.
Pracovní nářadí po použití umyjte vodou.

Minimální teplota při zpracování: Pro podklad i okolní vzduch 5°C.

Doba schnutí při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65%:

Po 4-6 hodinách lze nátěr přetírat.

Po cca 3 dnech je nátěr plně proschlý, kdy snese zatížení.

Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu se uvedené časy přiměřeně prodlužují.

Balení a vydatnost



Balení 2,5 l vystačí na cca 15 m² Balení 5 l vystačí na cca 35 m² Balení 10 l Easy Pak vystačí na cca 60 m²

Vydatnost barvy platí při jedné vrstvě nátěru na běžně savém podkladu.

Skladování: V suchu, nesmí zmrznout. Načaté nádoby uchovávejte dobře uzavřené.

Bezpečnostní instrukce: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosol při stříkání a rozprašování. Během zpracování a vysychání zabezpečte důkladné větrání. Během používání barvy nejezte, nepijte a nekuřte. V případě zasažení očí nebo potřísnění pokožky oplachujte důkladně vodou. Zabraňte proniknutí do kanalizace, vody a půdy.

Likvidace: Na recyklaci odevzdávejte zcela vyprázdňené nádoby. Tekuté zbytky materiálu se mohou likvidovat jako odpady barev na vodní bázi, zaschlé zbytky jako domovní odpad.